



BEZBARWNY LAKIER AKRYLOWY (OP---222)

Bezbarwny lakier akrylowy

Główne właściwości produktu:

<ul style="list-style-type: none"> • Aplikacja pistoletem, • Do stosowania z podkładem zabezpieczającym przed żółknięciem drewna FPA 85, • Zalecany do malowania lekkiego drewna 	<ul style="list-style-type: none"> • Gładki w dotyku, • Wysoka odporność mechaniczna i twardość
---	---

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze 10-30° C

Trwałość:

12 miesięcy od daty produkcji, jeżeli zachowane są warunki przechowywania

Kolory:

/-----	Bezbarwny
--------	-----------

Zalecane użycie:	• Płaskie elementy	• Zmontowane meble	• Drzwi
Metody aplikacji:	pistolet pneumatyczny		
Przygotowanie :	wg. wagi:		
	utwardzacz	OP---222	100
	rozpuszczalnik	CR---7	20
		D---10	30

Właściwości przy 20°C

Cząstki stałe (%)	37± 5
Gęstość (g/cm ³)	0.97± 1
DIN 4 lepkość przy 20°C	60±5
Czas życia mieszanki (h) przy 20°C	2

Użycie

Rekomendowana ilość warstw	1 - 2
Rekomendowana grubość warstwy	100 -150 g/m ²
Czas pomiędzy warstwami	min: 1 h max: 3 h

AQUAVENDO S p. z o.o.

Ul. Łódzka 15
95-015 Głowno
Tel. +48 42 710 71 01
Email: biuro@aquavendo.com

KARTA TECHNICZNA

01-09-2014

Informacje

Schnięcie przy 20°C i wilgotności 45 - 65: 100 g/m²			
pyłosuche	15 min		
Suche w dotyku	40 min		
Suche	24 h		

Przygotowanie powierzchni:	Szlifować papierem 320

Alternatywny rozpuszczalnik:

D---15	Podczas letnich miesięcy, kiedy temperatura jest wysoka.(rozpuszczalnik wolny)