



## BEZBARWNY LAKIER POLIURETANOWY (SP---1x)

Wysokiej jakości, bezbarwny lakier poliuretanowy do parkietu

### Główne właściwości produktu:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacja pistoletem, wałkiem, pędzlem</li> <li>• Wysoka elastyczność,</li> <li>• Odporność na warunki atmosferyczne,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miły w dotyku,</li> <li>• Wysoka odporność mechaniczna i twardość</li> </ul> |
|---|---|

### Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze 10-30° C

### Trwałość:

12 miesięcy od daty produkcji, jeżeli zachowane są warunki przechowywania

### Kolory:

/-----	Bezbarwny
--------	-----------

### Wersje:

SP10	POŁYSK utwardzacz CR14 -100%
SP14	PÓŁ POŁYSK 60 gloss utwardzacz CR13 – 100%

<b>Zalecane użycie:</b>	• Pojedyncze elementy	• Parkiet	• Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne	
<b>Metody aplikacji:</b>	pistolet pneumatyczny			
<b>Przygotowanie :</b>	wg. wagi:		wg. wagi:	
	SP---10	100	SP---14	100
	utwardzacz CR---14	100	utwardzacz CR---13	100
	rozpuszczalnik D---15	10-15%	rozpuszczalnik D---15	10-15%

### Właściwości przy 20°C

Cząstki stałe (%)	50± 3
Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	1.048± 0.030
DIN 4 lepkość przy 20°C	55±5
Czas życia mieszanki (h) przy 20°C	3

### Użycie

Rekomendowana grubość warstwy	Max 150 g/m <sup>2</sup>
-------------------------------	--------------------------

## AQUAVENDO S p. z o.o.

Ul. Łódzka 15  
95-015 Głowno  
Tel. +48 42 710 71 01  
Email: biuro@aquavendo.com

## KARTA TECHNICZNA

01-09-2014

### Informacje

<b>Schnięcie przy 20°C i wilgotności 45 - 65: 100 g/m<sup>2</sup></b>	
pyłosuche	60 min
Suche w dotyku	180 min
Suche	6 h

**Przygotowanie powierzchni:** Szlifować papierem 320

### Alternatywny rozpuszczalnik:

D---70	Podczas letnich miesięcy, kiedy temperatura jest wysoka.(rozpuszczalnik wolny)